«Промснаб»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Промснаб»
(ИЛ ООО «Промснаб»)
ОГРН: 1247700481060
115114, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Даниловский,ул Кожевническая, 16 / строение 4, помещ 3/1
Телефон: 89252210539

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ№ РОСС RU.32623.ИЛ11

выдан 15 августа 2024 года № 11
действителен до 14 августа 2027 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «Промснаб»

Д.Н. Обрецов

"25" сентября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ11-47580

Объект:
Плитка керамическая (керамогранитная) глазурованная размер 600 × 1200 мм. Торговая марка NTCERAMIC, buono ceramica

2024 г

ВНИМАНИЕ*: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Промснаб»* ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ****!*

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ИЛ11-47580

Характеристики	Методы испытаний ГОСТ	Глазурованная керамическая плитка Требования согласно ISO 13006 и EN 176 для группы BIa	Требования согласно ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»	Полученные значения
Точность размеров и качество поверхности				
Отклонение по длине и ширине	ГОСТ 13996-2019	± 0,6 %	± 0,15 %	± 0,15 %
Отклонение по толщине	ГОСТ 13996-2019	± 5,0 %	± 4,0 %	± 3,5 %
Прямолинейность сторон	ГОСТ 13996-2019	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,08 %
Прямоугольность	ГОСТ 13996-2019	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %
Плоскостность поверхности	ГОСТ 13996-2019	± 0,5 %	± 0,2 %	± 0,2 %
Цветовое различие	ГОСТ 13996-2019	Без изменений	Без изменений	Без изменений
Физические свойства				
Водопоглощение	ГОСТ 13996-2019	≤ 0,5 %	≤ 0,08 %	0,5 %
Предел прочности на изгиб	ГОСТ 13996-2019	≥ 35 Н/мм2	≥ 35 Н/мм2	35
Твёрдость по шкале Мооса	ГОСТ 13996-2019	≥ 6	≥ 6	7
Предел прочности на разрыв	ГОСТ 13996-2019	> 1300 Н	> 1500 Н	1900 Н
Насыпная плотность (г/см3)	ГОСТ 13996-2019	> 2 г/см3	> 2,2 г/см3	> 2,35 г/см3
Коэффициент сопротивления скольжению при трении	ГОСТ 13996-2019	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,6
Химические свойства				
Устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 13996-2019	Удовл.	Удовл.	Удовл.
Бытовая химия	ГОСТ 13996-2019	Нет повреждений	Нет повреждений	Нет повреждений
Тепловые свойства				
Устойчивость к тепловому удару	ГОСТ 13996-2019	Нет повреждений	Нет повреждений	Пройдено
Разбухание при увлажнении	ГОСТ 13996-2019	Нет	Нет	Пройдено

Заключение:

По результатам проведенных исследований: Плитка керамическая (керамогранитная) глазурованная размер 600 × 1200 мм. Торговая марка NTCERAMIC, buono ceramica, **выпускаемая:** Общество с ограниченной ответственностью "НТ КОМПАНИ" Местонахождение: Китай, A204, Block A, Longguang, Jiuzuan Business Center, Tenglong Road. Филиал: Индия, Gujarat, Morbi-Jetpar Road 363642 Адрес производства: Sartanpar Road, 8-A National Highway, Sartanpar,, Morbi, Gujarat 363621, Индия Телефон: +91 98799 89878, **соответствует:** ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия».

Испытательная лаборатория ООО «ПРОМСНАБ»

Исполнитель А.А. Зимов

подпись